

## Техническая информация

**SOTRO Auto Glass Glue** - однокомпонентный, полиуретановый клей для монтажа автомобильных стекол.

**Доступные виды/цвет:** T063001 - черный

**Типичное использование:** прямое клеивание лобового стекла

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Цвет	черный
Консистенция	тиксотропная паста
Плотность	1.19 ± 0,05
Образование пленки на поверхности (23°C, относительная влажность 50%)	40 - 60 мин.
Скорость сквозного структурирования (23°C, относительная влажность 50%)	> 3,5 мм / 24 часа
Твердость по Шору А	> 55
Срезающее напряжение: (Ford SAE J 1529)	> 3,5 МПа
Прочность на разрыв (ISO 37)	> 6 МПа
Удлинение при разрыве (ISO 37)	> 700%
Время D.A.T (drive away me) (23°C, относительная влажность 50%)	4 часа для автомобилей без подушек безопасности; 6 часов для автомобилей с подушками безопасности.
Срок годности	12 месяцев с даты изготовления при хранении в прохладном, сухом месте при температуре <25°C.



**Характеристики.** SOTRO Auto Glass Glue – однокомпонентный полиуретановый клей, обладающий высокой вязкостью, в основном используется для монтажа стекла в автомобилях с подушкой безопасности и без нее. Затвердевает в течение более длительного времени, что позволяет применение на большом ветровом стекле автобусов и грузовиков.

**Применение.** Склеиваемые поверхности должны быть сухими, обезжиренными, без пыли и без каких-либо загрязняющих веществ, которые могут помешать склеиванию. Очищать метилэтилкетонам (МЭК) или ацетоном. Дайте высохнуть после обезжиривания. Проколите картридж и отрежьте сопло в соответствии с необходимым диаметром экструзии, удалите металлическую основу и выдавите ручным или пневматическим пистолетом. Установите стекло, покрытое клеем, на кузов автомобиля и прижать к началу затвердевания клея (то

есть не более 30 минут после нанесения). Избегать контакта с MS полимерами, гибридными PU или силиконовыми герметиками, а также со спиртами или аммиаком во время затвердения.

**Хранение.** Хранить плотно закрытым при температуре от 5°C до + 25°C.

*Приведенные показатели касаются только средних значений, исходя из тестов, проведенных в условиях лаборатории, и не являются действительными для специфических условий эксплуатации. Компания оставляет за собой право модифицировать или изменять продукты в любое время без предупреждения. Вся информация должна рассматриваться как общие советы по использованию продуктов. Пользователям приходится проверять пригодность каждого продукта в фактическом применении при определенных условиях. Astro Trade Group LLC не несет ответственности за дефект материалов при не правильном хранении и использовании в соответствии с вышеперечисленными условиями.*

Astro Trade Group LLC, 11, Hargmae, Tallinn, 76902, Estonia. Phone +372 58580318