


## Техническая информация

**SOTRO UHS Acryl Clearcoat Superior C30** - двухкомпонентный бесцветный акриловый лак **PREMIUM**-класса с высоким содержанием сухого остатка (UHS - Ultra High Solid).

### Доступные виды:

T033010 - 1 литр,

T033050 - 5 литров.



\*  
VOC (2004/42/EC,  
II Bd:420) 420 g/l


**Характеристики.** SOTRO UHS Acryl Clearcoat Superior C30 имеет хорошее растекание и прозрачность. После затвердевания образует хороший глянец и глубину цвета. Устойчив к воздействию погодных условий в различных климатических зонах. Обеспечивает стойкость цвета базового покрытия из-за присутствия ультрафиолетовых фильтров.

**Применение:** предназначен для комплексного ремонта транспортных средств или их отдельных элементов в качестве верхнего слоя высокого качества в многослойных кузовных покрытиях. Может использоваться как с обычными базовыми лаками, так и с водорастворимыми. Время рабочей пригодности смеси-2-3 часа при температуре +20°C. Оптимальная толщина сухого слоя 40-50мкм.

**Хранение.** Хранить в сухом месте, защищенном от прямого воздействия солнечного света и от замерзания. Температура хранения должна быть максимально приближена к комнатной температуре; рекомендуемая температура хранения должна составлять от +15 до +25°C с макс. относительной влажностью 60%.

### Использование


#### соотношение смешивания



2 : 1 по объему с  
отвердителем SOTRO CH35

#### Время рабочей пригодности смеси

2 – 3 часа при температуре +20°C



растворитель  
вязкость

0 – 5%  
16 – 18 seconds DIN4



сопло  
давление

1,2 – 1,3 мм  
2 – 3 bar



количество слоев

½ + 1


толщина сухого слоя

40 – 50мкм

## Сушка

воздушная сушка при 20°C

SOTRO CH35



выдержка  
между слоями


5 – 10 минут



сухой для обработки

2,5 – 3 часа

высокотемпературная сушка



выдержка  
между слоями


5 – 10 минут



сушка

30 минут при 60°C

инфракрасная сушка



выдержка  
между слоями

5 – 10 минут



короткие волны

5 минут при 50°C,  
после 15 – 25 минут

### \* .ПИКТОГРАММА

2004/42

Ссылка на законодательство ЕС

IIbD

Приложение, таблица и категория продукта

(420)

Предельное значение VOC со ссылкой на категорию продукта

420

Максимальное содержание VOC в продукте, готовому к использованию