


## Техническая информация

**SOTRO Polyester Spray Putty SP10** - двухкомпонентная распыляемая шпатлевка.

Доступные виды:

T011010 - 1 литр



VOC (2004/42 / EC, II Bc  
540) <540 g / l


**Характеристики.** SOTRO Polyester Spray Puy SP10 - двухкомпонентная распыляемая шпатлевка. Обладает сбалансированной тиксотропностью и замечательными свойствами текучести и наполнения, что позволяет наносить ее на большие площади, легко заполняя как мелкие, так и глубокие дефекты (точечные отверстия и следы шлифовки). Характеризуется очень легкой шлифовкой и отличной адгезией к стеклопластика, металлу, дереву, полиэфирным ламинатам, твердому пластику. Из-за высокой чувствительности к воде, шпатлевка SP10 должна обрабатываться только сухой шлифовкой. Чтобы предотвратить образование пузырей, особенно во влажных условиях, на все поверхности должен быть нанесен изолирующий слой (минимум 35 мкм) эпоксидного грунта-изолятора перед нанесением шпатлевки.

**Применение:** перед нанесением очистить и обезжирить поверхность, что обрабатывается. Время рабочей пригодности смеси 20-30 минут при температуре 20 ° C.

**Внимание!** Использование слишком большого количества отвердителя может привести к разрушению материала. Не рекомендуется использовать шпатлевку ниже 18 ° C. Хранить в закрытой упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении.

### Использование

#### соотношение смешивания



1 объем жидкой шпатлевки SP10  
3% отвердителя  
макс. 2,5% разбавителя

#### время рабочей пригодности смеси

20 - 30 минут при температуре 20 ° C




СОПЛО  
давление

2 - 2,5 мм  
3 - 4 bar



количество слоев

1 - 3




Flash - off

10 - 15 минут при температуре 20 ° C

## сушка

воздушная сушка при 20 ° C



выдержка  
между слоями 10 - 15 минут



сухой для обработки 3 - 5 часов

высокотемпературная сушка



выдержка 10 - 15 минут при 20 ° C



сушка 30 минут при 60 ° C

обработка (только сухое шлифование)



P150 - P240

хранения



беречь от попадания прямых солнечных лучей

## характеристики продукта

**Polyester Spray Puy SP10**

цвет: серый  
плотность: 1,64 g / cm<sup>3</sup>

**отвердитель**

цвет: бесцветный  
плотность: ~ 1,0 g / cm<sup>3</sup>

### \* . ПИКТОРГАМА

2004/42 Ссылка на законодательство ЕС Приложение,  
IIВс таблица и категория продукта  
(540) предельное значение VOC со ссылкой на категорию продукта  
<540 Максимальное содержание VOC в продукте, готовом к использованию