


Техническая информация

SOTRO Multi Air putty P30 - универсальная многофункциональная полиэфирная шпатлевка.

Доступные виды:

T013010 - 1000 мл




VOC (2004/42 / EC, IIB (b): 250) <250 g / l

Характеристики. Характеризуется хорошей адгезией к различным поверхностям: металл, алюминий, оцинкованные, деревянные и полиэфирные поверхности. Благодаря специальному NANO-наполнителю выделяется особой легкостью и прочностью, обладает свойствами заполняющей и отделочной шпаклевки. Очень мягкая и легко шлифуется (плотность на 45% ниже, чем традиционная шпаклевка).

Применение: перед нанесением очистить и обезжирить поверхность, что обрабатывается. Время рабочей годности смеси 8 - 10 минут при температуре 20 ° C.

Внимание! Использование слишком большого количества отвердителя может привести к обесцвечиванию верхнего слоя. Не рекомендуется использовать шпатлевку ниже 15 ° C. Хранить в закрытой упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении.

Использование



смешивание

1 объем шпатлевки P30
2 - 3% отвердителя



нанесения

8 - 10 минут при температуре 20 ° C



сушка

16 - 30 минут, в зависимости от температуры окружающей среды



шлифовка
ручная / сухая

P120-P320



шлифовка
механическая / сухая

P120-P320

характеристики продукта

цвет:

бежевый

плотность:

0,96 0,97 g / cm³

хранения



беречь от попадания прямых солнечных лучей