


Техническая информация

SOTRO Aluminium putty P40 - двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка.
Тонкая обработка кузова наполнителем из алюминия.

Доступные виды:

T014005 - 0,6 кг

T014010 - 1,8 кг




VOC (2004/42 / EC, IIB (b):
250) <250 g / l

Характеристики. Имеет хорошие формообразующие свойства в тонких слоях и легко шлифуется с помощью мелкой шлифовальной бумаги (P120-P320), что исключает переходы между шпатлевкой и ремонтируемой поверхностью. Высокотемпературная и механическая устойчивость. Подходит для заполнения вмятин и других дефектов стали, подверженных высоким температурам и механическим нагрузкам. Не забивает шлифовальную бумагу. Очень хорошая адгезия к рабочей поверхности. Может использоваться для усиления поврежденных поверхностей. Нет необходимости использовать финишную шпатлевку после шпатлевки P40.

Применение: перед нанесением очистить и обезжирить поверхность. Время рабочей пригодности смеси 3 - 5 минут при температуре 20 ° C.

Внимание! Использование слишком большого количества отвердителя может привести к обесцвечиванию верхнего слоя. Не рекомендуется использовать шпатлевку ниже 15 ° C. Хранить в закрытой упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении.

Использование



смешивания

1 объем шпатлевки P40
2 -3% отвердителя



нанесения

3 - 5 минут при температуре 20 ° C



сушка

16 - 30 минут, в зависимости от температуры
окружающей среды



шлифовка
ручная / сухая

P120-P320



шлифовка
механическая / сухая

P120-P320

характеристики продукта

цвет:

серый металл

плотность:

1,78 g / cm³

хранения



беречь от попадания прямых солнечных лучей