


Техническая информация

SOTRO Carbon putty P50 - многофункциональная легкая шпатлевка, армированная углеродными волокнами.

Доступные виды:

T015010 - 1000 мл




VOC (2004/42 / EC, IIB (b): 250) <250 g / l

Характеристики. Показывает отличные механические свойства и является отличным выбором для ремонта автомобильных деталей, подвергающихся огромному натяжению. Подходит также для нанесения на большие поверхности из-за низкой плотности. Имеет высокие наполняющие свойства при минимальном весе. Может быть применена в тонких и толстых слоях, дает очень гладкое покрытие. Адгезия ко всем металлическим поверхностям, в том числе стали, оцинкованной стали, алюминию и полиэфирным поверхностям.

Применение: перед нанесением очистить и обезжирить поверхность. Время рабочей пригодности смеси 3 - 5 минут при температуре 20 ° C.

Внимание! Использование слишком большого количества отвердителя может привести к изменению цвета верхнего покрытия. Не рекомендуется использовать шпатлевку ниже 15 ° C. Не наносить на кислотный грунт (wash primer) и однокомпонентные акриловые продукты. Хранить в закрытой упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении.

Использование



смешивания

1 объем шпатлевки P50
2 - 3% отвердителя



нанесения

3 - 5 минут при температуре 20 ° C



сушка

20 - 30 минут, в зависимости от температуры окружающей среды



шлифовка
ручная / сухая

P120-P320



шлифовка
механическая / сухая

P120-P320

характеристики продукта

цвет: графит
плотность: 1,2 - 1,35 g / cm³

хранения



беречь от попадания прямых солнечных лучей Плотность: