


Техническая информация

SOTRO Fiber Glass putty P60 - шпатлевка со стеклянными волокнами. Легко работать и шлифовать даже с мелкой шлифовальной бумагой (P120-P320).

Доступные виды:

T016005 - 0,6 кг

T016010 - 1,8 кг




VOC (2004/42 / EC, IIB (b): 250) <250 g / l

Характеристики. Можно использовать непосредственно под грунт-наполнитель. Fiber Glass разработана для использования на поверхностях из стали, алюминия и пластика, армированного стекловолокном. Ручная / машинная шлифовка сухая (P120-P320). Легко работать даже с однородными поверхностями даже при нанесении толстых слоев. Не забивает шлифовальную бумагу и имеет очень хорошую адгезию к поверхности. Может быть использована для усиления поврежденных поверхностей.

Применение: перед нанесением очистить и обезжирить поверхность. Время рабочей пригодности смеси 3 - 5 минут при температуре 20 ° C.

Внимание! Использование слишком большого количества отвердителя может привести к изменению цвета верхнего покрытия. Не рекомендуется использовать шпатлевку ниже 15 ° C. Хранить в закрытой упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении.

Использование



смешивания

1 объем шпатлевки P60
2 -3% отвердителя



нанесения

3 - 5 минут при температуре 20 ° C



сушка

16 - 30 минут, в зависимости от температуры окружающей среды



шлифовка ручная / сухая

P120-P320



шлифовка механическая / сухая

P120-P320

характеристики продукта

цвет: зеленый
плотность: 1,75 g / cm³

хранения



беречь от попадания прямых солнечных лучей шлифовки