


Техническая информация

SOTRO Multi Fiber putty P70 - супер легкая шпатлевка со стекловолокном.

Доступные виды:

T017010 - 1000 мл




VOC (2004/42 / EC, IIB (b): 250) <250 g / l

Характеристики. Характеризуется кремообразной консистенции, что позволяет легко обрабатывать 2-4 мм слоя и шлифовать с мелкой шлифовальной бумагой (P120-P320). Твердость шпатлевки исключает образование границе перехода, благодаря этому Multi Fiber можно наносить непосредственно под грунт-наполнитель. Эта шпаклевка предназначена специально для капитального ремонта сильно поврежденных поверхностей. Для использования на стальных, алюминиевых, оцинкованных и полиэфирных поверхностях. Ручная / машинная шлифовка сухая (P120-P320). Не забивает шлифовальную бумагу. Легко работать на поверхностях сложной формы даже при нанесении более толстых слоев.

Применение: перед нанесением очистить и обезжирить поверхность. Время рабочей пригодности смеси 3 - 5 минут при температуре 20 ° C.

Внимание! Использование слишком большого количества отвердителя может привести к изменению цвета верхнего покрытия. Не рекомендуется использовать шпатлевку ниже 15 ° C. Хранить в закрытой упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении.

Использование



смешивания

1 объем шпатлевки P70
2 -3% отвердителя



нанесения

3 - 5 минут при температуре 20 ° C



сушка

16 - 30 минут, в зависимости от температуры окружающей среды



шлифовка
ручная / сухая

P120-P320



шлифовка
механическая / сухая

P120-P320

характеристики продукта

цвет: лимонный

плотность: ~ 1,1 g / cm³

хранения



беречь от попадания прямых солнечных лучей