


Техническая информация

SOTRO Multi Plastic putty P80 - высокоэластичная много-функциональная шпатлевка, разработана специально для применения на пластиковых деталях, включая полипропилен.

Доступные виды: T018005 - 0,6 кг

T018010 - 1,8 кг




VOC (2004/42 / EC, IIB (b): 250) <250 g / l

Характеристики. Высокоэластичная много-функциональная шпатлевка, разработана специально для применения на пластиковых деталях, включая полипропилен. Простота применения и моделирования. Может быть использована в качестве наполнителя и в качестве тонкой шпатлевки. Обеспечивает покрытие без пор, легко шлифуется (P180-320). Также обладает хорошей адгезией к металлическим поверхностям, включая сталь, оцинкованную сталь и алюминий, а также к полиэфирным поверхностям.

Применение: перед нанесением очистить и обезжирить поверхность. Время рабочей пригодности смеси 3 - 5 минут при температуре 20 ° С.

Внимание! Использование слишком большого количества отвердителя может привести к изменению цвета верхнего покрытия. Не рекомендуется использовать шпатлевку ниже 15 ° С. Хранить в закрытой упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении.

Использование



смешивание

1 объем шпатлевки P80
2 - 3% отвердителя



нанесение

3 - 5 минут при температуре 20 ° С



сушка

20 - 30 минут, в зависимости от температуры окружающей среды



шлифовка
ручная / сухая

P180-P320



шлифовка
механическая / сухая

P180-P320

характеристики продукта

цвет: темно-серый
плотность: 2 - 2,1 g / cm³

хранения



беречь от попадания прямых солнечных лучей